



CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA

DEEP ABRASION RESISTENCE

120 MM³

COEFICIENTE DE ABSORCION

ABSORPTION COEFFICIENT

0,10 %

RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION

BENDING STRENGHT

17%

COEFICIENTE DE FRICCIÓN

FRICITION COEFFICIENT

0,42 - 0,75

COEFICIENTE DE LA EXPANSION DE TEMPERATURA

EXPANSION COEFFIENT OF TEMPERATURE

6,5X10⁻⁶°

CALIZA CAPRI